

BAUTECH ENCUNHAMENTO

O PRODUTO

É uma argamassa expansiva com retração compensada, a base de cimento portland, agregados selecionados e aditivos especiais de fácil aplicação. Utilizada para encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas estruturais evitando as trincas localizada nesta região.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto com finalidade de preenchimento
- Encunhamento em geral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicação basta misturar e aplicar
- Argamassa isenta de retração devido a utilização de aditivo expensor.



DENSIDADE APARENTE	1700 a 2000 Kg/m ³
COR	Cinza
TEMPO DE TRABALHO	90 minutos
EMBALAGEM	25kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

IDADE	2 horas	/	6 horas	/	24 horas	/	7 dias	/	28 dias
COMPRESSÃO	20mpa		35mpa		40mpa		>50mpa		>50mpa

RESISTÊNCIAS A COMPRESSÃO (Mpa)

PREPARO DO LOCAL

- A superfície a ser aplicada não deve conter óleo ou outra substância a base solvente

PREPARO DO PRODUTO

- Para o preparo do BAUTECH ENCUNHAMENTO, acrescentar 2,375 litros de água para cada saco de 25kg e misturar em betoneira por um tempo mínimo de 5 minutos, ou em argamassadeira, ou ainda manualmente até a perfeita homogeneização.

APLICAÇÃO

- Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com colher de pedreiro e compactando-a com um soquete de madeira. Complementar o encunhamento pelo outro lado da parede após 12 horas.
- Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Argamassa pronta, não pode adicionar cimento ou agregado.*